



## رزین ترفتالیک پلی استر غیر اشباع (AP119)

AP119 رزین ترفتالیک از خانواده رزین های پلی استر غیر اشباع می باشد. رزین های پلی استر غیر اشباع یا رزین های UP در میان پلیمرهای معمولی بیشترین نقش را در بهم پیوستن الیاف شیشه و بوجود آوردن اشکال متفاوت دارند.

AP119 یک رزین پلی استر ترفتالیک استاندارد اقتصادی و پرکاربردترین سیستم رزینی به ویژه در صنایع چوب است. این رزین در استایرن حل می شود.

### کاربردها:

- برای اکثر فرآیندهای تجاری ساخت FRP توصیه می شود مانند: لایه نشانی دستی
- صنایع چوب

### مشخصات رزین ترفتالیک AP119:

مشخصه	میزان	واحد
رنگ	کمتر از ۲	گاردنر
دانسیته	$1.06 \pm 0.04$	$g/cm^3$
ویسکوزیته (@25°C)	۳۰۰-۶۰۰	cP
عدداسیدی	ماکسیمم ۲۰	mg KOH/g
درصد استایرن	۳۲-۳۷ %	%
طول عمر نگهداری	۶	ماه

نکته: ویسکوزیته و ژل تایم بنا به درخواست مشتری قابل تنظیم میباشد.



## سیستم پخت رزین ترفتالیک AP119 در ۲۵ °c

رزین ترفتالیک AP119	(۱۰۰ گرم)
شتاب دهنده کبالت اوکتات ۱%	(۱ گرم)
آغازگر (کاتالیست) MEKP	(۱ گرم)
ژل تایم	۲۵-۵ دقیقه

ابتدا میزان مشخصی از رزین را توزین کرده و 1Phr کبالت ۱ درصد به آن بیافزایید. کبالت را با رزین کاملاً مخلوط کنید به گونه ای که مخلوط یک رنگ و یک دست شود. بلافاصله پس از اختلاط و حصول اطمینان از حل شدن کبالت در رزین 1Phr آغازگر به آن بیافزایید و مخلوط نمایید.

**هشدار:** در صورتیکه آغازگر با کبالت به طور مستقیم تماس داشته باشد مشتعل می گردد. از اختلاط کبالت و آغازگر خودداری کنید.

**نکته:** دما بایستی ۲۵ درجه سانتی گراد باشد در غیر اینصورت زمان ژل شدگی تغییر می کند.

### مشخصات رزین ترفتالیک AP119 پخته شده:

مشخصه	میزان	واحد	استاندارد روش آزمون
مقاومت کششی	مینیمم ۵۰	مگا پاسکال	ASTM D638
ازدیاد طول نقطه شکست	مینیمم ۳/۸	%	ASTM D638
مقاومت خمشی	مینیمم ۷۰	مگا پاسکال	ASTM D790
دمای نرم شدگی	مینیمم ۴۰	درجه سانتی گراد	ASTM D648
سختی بارکول	مینیمم ۳۰		ASTM D2583

### شرایط انبارش و نگهداری:

رزین ترفتالیک پلی استر AP119، باید در شرایط دمایی ثابت و در دمای بین ۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. اکیدا توصیه می شود این رزین را در فضای سرپوشیده و تاریک نگهداری کنید تا در معرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرد. در صورتیکه در شرایط مذکور نگهداری نشود، فرایند ژل شدن رزین تسریع می گردد و همچنین باعث افزایش ویسکوزیته رزین و در نهایت، کاهش طول عمر نگهداری رزین می گردد. هنگام انبارش و نگهداری، از بسته بودن درب ظرف رزین اطمینان حاصل نمایید.